

Boletim Técnico

Papel Crepado Branco 24g/m²

Especificações:

Composição*:	100%	Fibras recicladas tipo branca IV
Gramatura	23 a 24	g/m ²
Umidade	6 a 8%	
Crepe	7 a 8%	
Alongamento	2 a 3%	
Resistencia à tração **	Longitudinal à seco:	1,8a 2,9 kgf/50mm
	Transversal à seco:	1,4 a 2,6 kgf/50mm
	Longitudinal a úmido	0,4 a 1,0 kgf/50mm
	Transversal à úmido	0,3 a 0,6 kgf/50mm
Cinzas	< 2,0 %	
Cor	Branco levemente acinzentado	
Fornecimento	Bobinas de tamanhos variados.	
Insumos/matéria prima utilizados na fabricação.	- Dispersantes de <i>stickies</i>: 4kg/t (DISAWET PY/NE e DISAWET 539-CR) - RU (SIRDECEL 729) 15 kg/ton (base ativa 20%) - Amido modificado: 4 kg/t - Aparas do tipo Branco IV	

* Percentual em base seca

** Os limites superiores podem exceder aqueles aqui especificados