

Boletim Técnico

PRODUTO ► *Papel Crepado 100% Celulose 24 g/m²*

Especificações técnicas:

Composição:	97,5 % Fibras celulósicas certificadas 2,5 % Resina para Resistência à Úmido
Gramatura	24 ± 0,5 g/m²
Alvura	84 a 88% ISO
Crepe:	9,0%
Alongamento	9,5 a 11 %
Resistencia à tração *	Longitudinal à seco: 1,6 a 2,4 Kgf/50 mm Longitudinal à úmido: 0,3 a 0,5 Kgf/50 mm Transversal à seco: 1,1 a 1,7 Kgf/50 mm Transversal à úmido: 0,2 a 0,3 Kgf/50 mm
Cinzas	0,5 %

** Os limites superiores podem exceder aqueles aqui especificados*